

МЛ-эмаль МЛ-12|эмаль 12-12-МЛ-МЛ эмаль+грунт ЭП-057 краска hempathane hs 55610 (



Хмельницький, Україна

МЛ-эмаль МЛ-12|эмаль 12-12-МЛ-МЛ эмаль+грунт ЭП-057
краска hempathane hs 55610 (эмаль хемпатан hs 55610)

назначение:

краска hempathane hs 55610 – применяется в качестве высокоструктурированного окончательного покрытия для стальных поверхностей, работающих в коррозионных средах, удовлетворяющего требованиям по содержанию летучих органических соединений.

состав:

двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие, отверждаемое алифатическим изоцианатом. содержит фосфат цинка.

цвет:

белый. другие цвета - в соответствии с ассортиментом.

некоторые цвета красок (например, красный и желтый), не содержащих свинца, могут обесцвечиваться под воздействием атмосферы, содержащей хлор. для обеспечения полного перекрытия может потребоваться нанесение дополнительного слоя, особенно в случае применения цветов не содержащих свинца (красный, оранжевый, желтый, зеленый).

физико-механические свойства:

характеристики значения

внешний вид

глянцевый

сухой остаток, об. %

65±1

теоретический расход

6, 5 м²/л-100мкм 261 кв. футов/галлон сша-4мил

точка воспламенения

31°c/88°f

удельный вес

1, 4 кг/л-11, 7 фунтов/галлон сша

время высыхания до отлипа

3 часа (приблизительно) при 20°c/68°f (iso 1517)

5 часов (приблизительно) при 20°c/68°f

полное отверждение

7 дней при 20°c/68°f

летучие органические соединения (v.o.c.)

330 г/л-2, 7 фунтов/галлон сша

разбавитель (макс. по объему)

08080 (5%) 08080 (5%)

жизнеспособность

2 часа (20°c/68°f)

пропорции смешивания

55610: основа 55619 : отвердитель 97050 7 : 1 по объему

эксплуатационные температуры

при температуре эксплуатации выше 100°c/212°f покрытие hempathane hs 55610 может стать более мягким. также, возможно обесцвечивание.

рекомендации по применению:

поверхность должна полностью быть сухой и чистой во время нанесения и ее температура должна быть выше точки росы, чтобы избежать конденсации.

нанесение:

при нанесении однослойного покрытия непосредственно на металл: согласно соответствующей окрасочной спецификации. безвоздушное распыление рекомендуется.

толщина пленки:

сухой: 100 мкм/4мил (см. примечания далее)

мокрой: 150 мкм/6мил

интервал перекрытия:

минимальный: 16 часов (20°c/68°f)

максимальный: нет

разбавление:

в качестве растворителя рекомендуется использовать thinner 08080.

меры предосторожности:

Краска Hempathane hshempathane HS 55655610 предназначен только для профессионального использования.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482