

ЭМАЛЬ КО-868 ЭМАЛЬ /КО-868 КО868868 ЭМАЛЬ КО-868/ ЭМАЛЬ КО-868* уЭмаль ХС-720 дл



Хмельницький, Україна

ЭМАЛЬ КО-868 ЭМАЛЬ /КО-868 КО868868 ЭМАЛЬ КО-868/ ЭМАЛЬ КО-868*
уЭмаль ХС-720 для подводного и надводного борта серебристый, красно-коричневый
Эмаль (Судостроительные ЛКМ)
Химический состав: ХС
ТУ 6-10-708-74

Эмаль ХС-720 относится к группе «химстойкиелкм», материал двухупаковочный. Эмаль очень эффевивна, как противокоррозионная защита надводной подводной части различных судов, а также ПВХ.

Эмаль серебристая комплектуется алюминиевой пудрой и основой. Покрытие, на основе эмали ХС-720, нанесённое на загрунтованную фосфатирующей грунтовкой металлическую поверхность, обладает высокими противокоррозионными свойствами и обеспечивает надежную защиту металла.

Характеристики хс-720

Внешний вид покрытия, образуемого эмалью - однородное, матовое, полуматовое, цвет ХС-720 - серебристый. Возможно изготовление других цветов;

Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2) °С - не более 1 часа;

Доля нелетучих веществ по массе - 26-30%, масс;

Растворитель для работы с эмалью хс-720 - Р-4, ксилол или сольвент в количестве не более 10% от массы материала.

Жизнеспособность эмали ХС-720 при температуре (20±2)°С - не более 3 суток.

Расход на один слой ХС-720 - 115-145 гм²;

Толщина одного слоя - 20-25 мкм;

Завод по производству красок рекомендует количество слоев - 2-4.

Нанесение

Перед началом работы обязательно очистите поверхность от грязи и пыли, предварительно загрунтовать грунтовками типа ЭП, ВЛ и др. Основу эмали тщательно перемешать до однородной массы. Готовят эмаль путем смешивания основы и алюминиевой пудры в определенной пропорции. При необходимости эмаль хс-720 разбавляют вышеуказанным разбавителем до рабочей вязкости. Наносится эмаль при температуре от минус 10°С до 30°С пневматическим или безвоздушным распылением. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. Время сушки первого слоя при температуре 20°С составляет 1 час, после чего наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

